

Betoncord Betoninjectieslang

Slijtvast



De betoncord betoninjectieslang is geschikt voor betonmortel en andere natte abrasieve materialen zoals voegmortel, gips, stucmortel, etc. Tevens inzetbaar voor droge stoffen zoals cement en straalgrit. Zeer lange levensduur door zeer dikke slijtvaste binnen- en buitenwand. De slang is knikvast door de speciale compacte constructie van de inlagen. Hierdoor kan de slang ingezet worden bij hoge werkdrukken.

Specificaties

Medium	Betonmortel
Kleur slang	Zwart
Merk	Betoncord
Min. temperatuur	-35°C
Temperatuurpiek	+80°C
Electr. Weerstand	Binnen geleidend <math><10^6 \Omega</math>, buiten antistatisch <math><10^9</math>- <math>\omega< <math><10^9="" \omega<="" antistatisch="" doorslag="" en="" math>="" math>.<="" ook="" td=""></math>\omega<>
Materiaal slang	SBR/NR
Werkdruk	40 bar
Barstdruk	120 bar
Uitvoering	Binnenwand glad en buitenwand doekafdruk
Inlagen	Textielinlagen
Snijlengte	Mogelijk
Lengtes	40, 15 en 20 meter
Opdruk	Betoncord® Concrete / Beton PN 40 bar
HS Code	40091100
Norm	EN ISO 1307:2008 ISO 4649 (voorheen DIN 52516)

Informatie

Artikelnummer	Inwendig mm	Uitwendig mm	Wand mm	Buigradius mm	Rollengte meter	Gewicht Kg/m
ACEBE025	25	39	7,0	250	40	0,840
ACEBE032	32	46	-	-	40	1,030
ACEBE035	35	49	7,0	350	40	1,150
ACEBE038	38	54	8,0	380	40	1,480
ACEBE040	40	54	-	-	40	1,400
ACEBE045	45	59	-	-	40	1,570
ACEBE050	50	50	9,0	500	40	1,950
ACEBE060	60	80	-	-	40	2,360
ACEBE065	65	85,5	11,0	650	40	2,920